



Composition

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Usage recommandé

Préparation du support

Préparation du produit

Application

Nettoyage des outils

Fiche Technique

Primer

Impression pour régulariser l'absorption intérieure et extérieure

Impression à base d'eau de chaux, conçue pour uniformiser les différences d'absorption sur des supports minéraux intérieurs, avant l'application de peintures à la chaux. Particulièrement recommandée pour plaques de plâtre-carton et zones réparées. Il est important de bien lisser la surface au préalable, car elle ne masque pas les changements de texture.

Eau de chaux, carbonate et additifs sélectionnés, sans composants toxiques ni additifs odorants.

Présentation	Bidon de 10 L
Aspect	Liquide blanc laiteux
pH du mélange	10
Adhérence par traction directe	1.6 N/mm², FP:B/C
Valeur de perméabilité à la vapeur d'eau (sd)	0.1 m
Viscosité apparente	8 400 cP (Brookfield RV, axe 3, 12 rpm, 24 °C, lecture 1 min après agitation mécanique)
Temps de séchage	6–8 hours (+23 °C, 80% RH)

Perméable à la vapeur d'eau, excellente adhérence sur divers supports, haut pouvoir couvrant et application facile.

Traitement adapté aux espaces intérieurs pour uniformiser l'absorption de supports minéraux ou de peintures préexistantes, avant leur mise en peinture.

S'assurer que le support est ferme, sec et propre : éliminer poussière, graisse, huile ou autres contaminants pouvant nuire à l'adhérence.
Supprimer les anciens revêtements en mauvais état : peinture écaillée, matériaux détériorés, à retirer mécaniquement ou chimiquement.
Réparer les irrégularités : combler trous, fissures ou autres défauts avec un mortier approprié, puis laisser sécher.
Nettoyer le support après réparation : retirer tous les résidus et bien laisser sécher avant d'appliquer l'impression.

Bien homogénéiser le produit avant usage pour assurer la bonne dispersion des composants.

Appliquer tel quel, sans dilution, au pinceau ou au rouleau. Deux couches sont recommandées, appliquées uniformément pour éviter les zones brillantes. Laisser sécher au minimum 6 heures entre couches.
Sur supports très absorbants, des couches supplémentaires peuvent être nécessaires.

À l'eau tiède lorsque le produit est encore frais. Une fois sec : nettoyage mécanique.

Précautions climatiques

Température d'application recommandée : entre 5 °C et 30 °C
Ne pas appliquer en cas de gel, soleil direct, ou pluie imminente.

Conservation

À utiliser dans l'année suivant la date de fabrication. Conserver dans l'emballage d'origine, bien fermé, dans un endroit sec et à l'abri de la pluie. Une fois ouvert, il est recommandé de consommer la totalité du produit.

Gestion des déchets

L'élimination du produit et de son contenant doit respecter la législation en vigueur.
Les emballages vides doivent être triés :

Étiquette : papier
Contenant : plastique
Restes solides : déchet inerte (gravats)

Sécurité

Protéger les surfaces non concernées.
Nettoyer immédiatement les éclaboussures à l'eau abondante.
Se référer aux étiquettes de sécurité du contenant.
Irritant : peut provoquer des irritations cutanées, oculaires et respiratoires.
Respecter les précautions d'usage des produits chimiques.
Ne pas manger, boire ni fumer pendant l'application.
Porter des EPI adaptés :

Masque de protection respiratoire
Gants et manchettes
Lunettes de sécurité

Tenir hors de portée des enfants.
Produit non inflammable.

Avertisse- ment

Les informations contenues dans cette fiche reposent sur nos essais internes à la date d'édition. Elles ne constituent pas un engagement contractuel.
L'utilisateur final est responsable de vérifier la compatibilité du produit avec les conditions spécifiques de l'ouvrage.
COM-CAL décline toute responsabilité en cas de mauvaise application ou de mauvaise utilisation du produit.
Il est indispensable de conserver l'emballage original pour toute réclamation liée à la traçabilité.